

## **AGRIFLAT**



Flach aufrollbarer Wasserschlauch extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reissfestigkeit.

Aufdruck: Agriflat - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008	Material Aussendecke	NBR/PVC	
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Gerieft	
Temperaturspitze	+100 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz	
Max. Temperatur Heisswasser	+80 °C	Beständigkeit Innenseele	Benzinbeständig, Ölbeständig	
Material Innenseele	NBR/PVC	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Ozon	
Farbe Innenseele	Schwarz		beständig, UV beständig, Witterungsbeständig	

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Flach gemessen (mm)	BD bei 20°C (bar)	Max. BD Luft (bar)	PD (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3070019000	20,0	2,0	24,0	30	25,0	18	75	0,180	20/100
3070025000	26,0	2,2	30,4	39	25,0	18	75	0,210	20/100
3070032000	32,0	2,2	36,4	50	20,0	15	60	0,240	100
3070038000	38,0	2,3	42,6	60	16,0	12	50	0,300	20/100
3070050000	52,0	2,5	57,0	82	16,0	12	50	0,400	20/100
3070075000	76,0	2,9	81,8	118	16,0	12	50	0,650	20/100
3070090000	90,0	3,3	96,6	141	16,0	12	50	0,900	100
3070100000	102,0	3,3	108,6	160	16,0	12	50	1,000	20/100
3070125000	127,0	3,5	134,0	196	14,0	10	42	1,400	20/100
3070150000	152,0	3,7	159,4	239	14,0	10	42	1,800	20/50
3070200000	203,0	3,9	210,8	319	10,0	7	30	2,600	50

**Anwendung:** Der Schlauch wird für verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen (Gülletransport und Bewässerung/Beregnung), Brandbekämpfung, Ableitung und Zufuhr von Brauchwasser (einschließlich Warmwasser), Pumpen, Kanalreinigung, Kabelschutz und verschiedene andere schwere Industrieanwendungen verwendet. Der Schlauch ist auch zur Anwendung mit Luft geeignet und hat eine bedingte Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Einlagen sind vollständig in das Gummimaterial eingebettet, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer mechanischen Beschädigung sehr gering ist.

## Bemerkung:

· Anschnitte möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5721 Perrot Kupplungen



5110 Storz Kupplungen



6202 Mikalor Supra Schellen





